

Mischtabelle
Gießen mit Keramikgießpulver

Mischtabelle
Gießen mit Keramikgießpulver

1. Wiegen

Wieviel Wasser passt in die Form?

2. Ablesen

Menge Wasser und Menge Gießpulver

Alle Angaben in Gramm !

Mischungsverhältnis

3:1

Keraflott
Keracraft
Moldmaster

2,5:1

Raysin 100

3,5:1

Raysin 200

4:1

Raysin 250
Xyrarock

Gießform	Wasser	3:1	2,5:1	3,5:1	4:1
50	25	75	63	88	100
60	30	90	75	105	120
70	35	105	88	123	140
80	40	120	100	140	160
90	45	135	113	158	180
100	50	150	125	175	200
110	55	165	138	193	220
120	60	180	150	210	240
130	65	195	163	228	260
140	70	210	175	245	280
150	75	225	188	263	300
160	80	240	200	280	320
170	85	255	213	298	340
180	90	270	225	315	360
190	95	285	238	333	380
200	100	300	250	350	400
220	110	330	275	385	440
240	120	360	300	420	480
260	130	390	325	455	520
280	140	420	350	490	560
300	150	450	375	525	600
320	160	480	400	560	640
340	170	510	425	595	680
360	180	540	450	630	720
380	190	570	475	665	760
400	200	600	500	700	800

© MICHAEL SEIBT GEMÜNDT